

## PEINTURE MURALE CALCAIRE A LA CASEINE N° 751

### Type de produit/ application

- Peinture murale calcaire à la caséine pour un usage à l'intérieur. Le produit est fourni en poudre à mélanger avec de l'eau pour obtenir le produit prêt à l'emploi
- Pour une couche blanche semi mate à l'intérieur
- Pour surfaces minérales et organiques absorbantes (fibre brut, enduit de terre)
- Convient particulièrement bien pour des supports alcalins (exemple béton, briques silico-calcaires, enduits à la chaux et au ciment)
- Ne convient pas pour des surfaces et pièces constamment humides

### Composition

Chaux hydratée, pigments minéraux, mastic, caséine de lait, soutes, cellulose d'éther.

La déclaration pour la protection de l'environnement est prépondérante. Possibilité d'allergies aux substances naturelles.

### Couleur

Blanc. Peut être colorée avec la peinture à la chaux AURO n° 770\*, ou avec maximum 5% de pigments pour peinture murale AURO N° 330\* ou maximum 5% de pigment alcalin stable (par rapport à la quantité totale préparée).

### Propriétés techniques

- Facile à travailler, facilement renouvelable, recouvrable plusieurs fois.
- Bonne adhérence.
- A pores ouverts (valeur sd = 0.02m)

### Application

Au pinceau ou au rouleau ; mélanger une part (en poids) ou une part et demi (en volume) avec une part d'eau. En fonction de la méthode d'application ou du pouvoir absorbant de la surface, le produit peut être dilué avec maximum 30% d'eau. Utiliser seulement des outils et contenant résistant à la rouille. Température d'application : 8 à 30°C, maximum 85% d'humidité relative.

### Temps de séchage sous climat normal (23°C/ 50% d'humidité relative)

- La surface est sèche et recouvrable après approximativement 6 heures
- Complètement sèche après 24 heures.

### Temps de travail

La peinture préparée doit être utilisée endéans les 10 heures. Ne pas préparer plus de peinture que ce qui pourrait être utilisée dans ce délai. Bien mélanger la mixture pendant le travail. L'utilisation d'une préparation plus vieille que 10 heures réduit la qualité de la couche et porte atteinte à la résistance à l'eau et à l'abrasion de la surface peinte.

<b>Densité</b>	approx. 0.65 g/cm <sup>3</sup>	<b>Classe de danger :</b> Néant. Voir cependant "Conseils de sécurité"
<b>Valeur pH</b>	approximativement 11 (alcalin)	
<b>Viscosité</b>	sous forme de poudre ; la viscosité de la peinture prête à l'emploi dépend de la quantité d'eau ajoutée	
<b>Consommation</b>	maximum 75 g de poudre /m <sup>2</sup> (cela correspond à approximativement 150 gr de mélange préparé /m <sup>2</sup> ) par couche	
<b>Diluant</b>	eau	
<b>Stockage</b>	à 18 °C dans un sac non ouvert. Conserver dans un endroit sec et à l'abri du gel. Bien refermer les sacs ouverts	
<b>Nettoyage des outils</b>	Nettoyer les outils à l'eau avant que la peinture ne sèche. Enlever les taches de peinture immédiatement avec de l'eau. Ne pas utiliser de savon.	
<b>Conseils d'utilisation et de sécurité</b>	La présence de chaux hydratée rend le produit alcalin (réaction comparable à celle du mortier de chaux et du mortier au ciment). il faut le tenir hors de portée des enfants. Eviter d'inhaler la poussière et un contact direct avec la peau ou les yeux. Porter des lunettes de protection. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire et consulter un médecin. Déchet : résidus liquides : Code CED 080112 ou 200128, peintures. Tenir compte de la fiche de sécurité et des fiches techniques. Emballage : papier à soude avec feuillet intérieur en polyéthylène. Les emballages complètement vides peuvent être recyclés	

## Conseils techniques d'utilisation

### PEINTURE MURALE CALCAIRE A LA CASEINE N° 751

#### 1. Surface

##### 1.1 Type de surface

Surface plafonnée, bois, maçonnerie, béton, enduit de terre, fibres rugueuses.

##### 1.2 Condition d'application sur une surface

La surface doit être sèche, ferme, égale, propre et exempte de graisse ; adhérente et ne doit pas contenir de substances pénétrantes.

#### 2. Première application de la peinture

##### 2.1 Préparation de la surface

- Enlever les parties non adhérentes, gratter et boucher les trous avec par exemple l'enduit de rebouchage pour mur AURO N° 329 ou avec un autre matériau compatible, refixer le papier peint qui ne colle plus et laisser sécher.

##### 2.2 Couche primaire

- imprégner les surfaces d'absorption inégale avec la peinture murale calcaire à la caséine N° 751 diluée.
- La mixture prête à l'emploi peut être diluée jusqu'à 30%, cela dépend du type de surface. Respecter les valeurs maximales de pouvoir couvrant.
- Teinter là ou la couleur est désirée

##### 2.3 Couche intermédiaire

- appliquer la peinture murale calcaire à la caséine prête à l'emploi au pinceau ou au rouleau de façon égale et généreuse.
- on peut diluer le mélange jusqu'à 30% d'eau, selon le type de surface.

##### 2.4 Couche finale

Comme décrit dans le point 2.3. La couche finale n'est pas nécessaire si le résultat désiré est déjà obtenu avec la couche intermédiaire.

#### 3. Application en cas de rénovation

Des essais préliminaires devraient toujours être faits sur une couche de peinture ancienne, afin de vérifier l'interaction avec le support.

##### 3.1 Type de surface : ancienne couche intacte

###### 3.1.1 Préparation de la surface.

Brosser ou aspirer le mur. Si la surface est très sale, laver le mur.

###### 3.1.2 Couche primaire

Pas de couche primaire, si la surface est intacte et déjà peinte

###### 3.1.3 Couche intermédiaire

Comme décrit dans le point 2.3

###### 3.1.4 Couche finale

Comme décrit dans le point 2.4

##### 3.2 Type de surface : couche de détrempe non lavable et peinture à la chaux ainsi que peintures peu adhérentes

###### 3.2.1 Préparation de la surface

Les détrempe doivent être enlevées complètement. Les peintures à la chaux peu adhérentes et les peintures anciennes non adhérentes doivent être grattées et enlevées entièrement. Le cas échéant, recoller les joints des tapis muraux et laisser sécher. Reboucher les trous avec l'enduit de rebouchage pour mur AURO N° 329\*.

###### 3.2.2 Couche primaire: voir point 2.2 jusqu'à 2.4

#### Recommandations

- Mélanger seulement avec de l'eau propre. Des traces de métaux lourds (par exemple conduites d'eau rouillées) peuvent donner une décoloration.
- Faire le mélange dans une proportion optimale
- Mélanger : utiliser une foreuse à vitesse variable et adapter un mélangeur
- Mettre de l'eau dans un seau, ajouter la poudre d'un coup et laisser couler un peu
- Plonger le mélangeur profondément; pour éviter que cela ne mousse tenir le mélangeur à un angle oblique
- Mélanger la poudre à vitesse minimum jusqu'à ce qu'elle soit complètement trempée
- Gratter la poudre sur les bords du récipient et mélanger la
- Maintenant, mélanger à vitesse maximum pendant 5 minutes. Vérifier que le mélange est entièrement pris dans le mélangeur
- Laisser reposer 30 minutes, ensuite mélanger brièvement à vitesse maximum; si nécessaire, ajouter le pigment et diluer la mixture jusqu'à ce qu'il y ait un film uniforme à la surface et que la consommation maximum ne soit pas atteinte. Une forte consommation par couche provoque des points luisants et des traînées, c'est pour cela qu'il est nécessaire de faire des essais.
- Eviter les taches et les enlever immédiatement. L'élasticité maximum de la surface est obtenue si la couche finale n'a pas séché trop vite (exemple en gardant les fenêtres fermées). La surface doit restée mouillée au touché pendant au moins 6 heures.
- Dépendant des capacités de la surface et de la consommation, la poudre contenant de la chaux peut générer une surface typiquement nuageuse. 2 à 3 applications sont nécessaires.

Les indications et suggestions figurant dans cette fiche technique sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Ces indications et ces suggestions poursuivent un but d'information et de conseil, mais ne dispensent pas pour autant, l'acheteur ou la personne qui utilise le produit de vérifier si ce dernier correspond effectivement à l'utilisation qu'il souhaite en faire. C'est pourquoi, ces indications n'engagent aucune obligation et aucune responsabilité. Le recours à nos conseils professionnels ne saurait donner naissance à un rapport de conseiller à consultant. Les informations figurant dans cette fiche technique perdent leur validité lors de la parution d'une nouvelle version. Etat au 01/11/2003.